



# FIXAL COLOR

DI ALBERTO CALASSO

## Descrizione

- Ottima adesione su tutti i supporti, anche umidi
- Fungicida
- Non contiene solventi o isocianati
- Inodore
- Verniciabile
- Non necessita di alcun ritocco dei giunti su pietre naturali
- Disponibile nei colori: bianco grigio e marrone.



## Campi d'impiego

Giunti sanitari

Giunti in marmo, granito, metallo, vetro, legno.

Adesione di tutti i materiali su qualsiasi supporto, anche sintetico

Incollaggio di specchi e polistirene estruso

## Dati tecnici

Base:	polimero ibrido
Aspetto:	pasta
Indurimento:	polimerizza con l'umidità atmosferica
Tempo di polimerizzazione:	1,5mm/24ore (a 20°C / 64°C H.R.)
Formazione del film:	ca 10 min (a 20°C / 65°C H.R.)
Durezza:	40 ± 5 Shore A
restringimento:	nessuno
Resistenza alle temperature:	-40°C a +90°C
Ripresa elastica:	> 75%
Deformazione massima:	20%
Moduli d'elasticità a 100%:	(DIN 53504) 0.750 N/mm <sup>2</sup>
Tensione max: 1.70 N / mm <sup>2</sup>	(DIN 53504)
Allungamento alla rottura:	> 750% (DIN 53504)



DI ALBERTO CALASSO

# FIXAL COLOR

## ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

### La preparazione della superficie:

Le superfici devono essere solide, pulite, senza residui di polvere e grassi.

### Modo di impiego

Con pistola manuale o pneumatica.

Temperatura d'applicazione : +1 °C a + 30 °C.

Prodotto per la pulizia immediata dei residui: alcool bianco.

Finitura: lisciare con una soluzione di acqua e acqua e sapone prima della formazione della pellicola.

### Dimensione dei giunti

**Larghezza minima** : 5 mm

**Larghezza massima**: 30 mm

**Profondità minima**: 5 mm

**Raccomandazione**: larghezza = 2 x profondità

## CONFEZIONI

Cartucce 290 ml, tubo da 80 ml.

## STOCCAGGIO

In ambiente asciutto e secco, con temperatura tra +5°C e +25°C e nella confezione originale, la stabilità dello stoccaggio è di almeno 12 mesi.

## NORME DI SICUREZZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Osservare le usuali norme igieniche durante il lavoro.

## ATTENZIONE

Le nostre norme tecniche si basano su prove attendibili ed un'esperienza pratica e servono a consigliarVi nella maniera migliore.

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda sono ritenuti attendibili, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità.

Si consiglia pertanto all'utilizzatore di effettuare delle prove per conto proprio per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate.

Per il resto rimandiamo alle nostre condizioni d'uso.