

Nome del prodotto: **ALCASTICK STUCCO EPOXY**

*** Solo a scopo informativo - non a scopo specifico. ***

PROPRIETA' D'APPLICAZIONE	RISULTATI	METODO TEST
Tempo aperto, minuti	5-7	
Stabilità a 24°C mesi (minimo)	24	
Durezza, Shore D (indurito, 1 ora)	75-85	ASTM D-2240
Resistenza alla trazione su acciaio(1" x 1" x 1/16"), lbs	500-800	ASTM D-1002
Densità, gm/cm ³ (lb/gal)	2.2 (18.326)	
Resistenza alla compressione, lbs/in ²	6650 - 12,000	ASTM D-695
Restringimento, %	< 1	ASTM D-2566
Contenuto non volatile, %	100	
Resistenza alla temperatura, C		
Continuo	120	
Intermittente	150	
Resistenza chimica	Resistente agli idrocarburi, etoni, alcool, esteri, alocarburi, soluzioni salate acquose, acidi e basi diluiti.	
Colore dopo l'indurimento	Bianco	
AVVERTENZE		
AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.		