

ALCASIGIL CALOR-FER

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco ecc.

Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio, che, sottoposte ad alte temperature (+ 1.600 °C), secondo le **Norme REI 120/180**, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia ai fumi che al gas.

PROPRIETA' FISICHE

- | | |
|-------------------------------|--|
| ➤ Colore | nero |
| ➤ Peso specifico (gr/ml) | 1,8 |
| ➤ Temperatura di applicazione | da + 5 °C a + 35 °C |
| ➤ Temperatura d'esercizio | da -20 °C a + 1600 °C |
| ➤ Ritiro | circa 35 % |
| ➤ Punto d'infiammabilità | non infiammabile né combustibile |
| ➤ Composizione | silicato di sodio miscelato con minerali inerti;
NON CONTIENE AMIANTO |
| ➤ Stabilità di magazzino | un anno a temperatura ambiente 10/25 °C;
NON conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore. |

CLASSIFICATO REI 180 numero di certificato CSI 0803RF

MODALITA' DI IMPIEGO

Aprire la cartuccia puntando il beccuccio filettato verso il basso lontano dal viso quindi applicare il puntale. Le giunzioni devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare.

Far penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche) ed immediatamente dopo l'applicazione lisciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato ed eliminare il prodotto in esubero con acqua prima dell'indurimento.

Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all'indurimento.

Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che devono essere definitivamente eliminate con un'ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito senza causare alcun rischio collaterale.

CONFEZIONAMENTO

Cartuccia da 310 ml

AVVERTENZE

Non idoneo per giunti di dilatazione ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie. Irritante per la pelle e gli occhi, si consiglia l'uso di guanti ed occhiali.

Dopo l'uso pulire bene con acqua, il mastice dopo l'indurimento non è facilmente asportabile.

L'eventuale lieve fuoriuscita di liquido, all'apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e conformità del prodotto. Scadenza 1 anno dalla data di produzione stampigliata sulla cartuccia.

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.