

SCHEDA TECNICA

AN74

010

Metodo di misura | A.F.E.R.A.=Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs

Applicazioni

Pellicola autoadesiva destinata alla protezione temporanea di superfici lisce e opache dei seguenti materiali: metalli preverniciati, skin plate, materie plastiche, pannelli nobilitati e stratificati. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione del plastisol. La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.

Tipo di Supporto

Poliolefine

Spessore Medio (AFERA 4006) +-10% micron

40

Colore

Trasparente

Tipo di Adesivo

Acrilico

Adesività su Acciaio (AFERA 4001) +-10% cN/cm

100

Carico di Rottura Longitudinale (4004) daN/cm

>1,35

Carico di Rottura Trasversale (4004) daN/cm

>0,9

Allungamento Max Longitudinale (4005) %

>400

Allungamento Max Trasversale (4005) %

>600

Consigli per l'Utilizzo

Il tubo in cartone dove è avvolto il prodotto ha un diametro interno di 76mm (3"). Il film deve essere applicato con un tensionamento non superiore a 0,5%.

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità sulla superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. I valori sopra riportati sono risultati medi di prove di laboratorio, che non devono però essere considerati come delle specifiche del prodotto. AL.CA S.r.l. non può in nessun caso essere tenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti e della relativa applicazione. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.