

FILM ESTENSIBILE MANUALE

PROPRIETA' / Property	UNITA' / Unit	VALORE / Value	METODO DI PROVA / Test Methos
Spessore nominale Thickness	Micron	23	-
Altezza Height	mm	500	-
Carico di rottura MD Tensile strenght at break	N / mm ²	> 30	EN ISO 527-3
Carico di rottura TD Tensile strenght at break	N / mm ²	> 19	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura MD Elongation at break	%	> 350	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura TD Elongation at break	%	> 730	EN ISO 527-3
Modulo elastico MD	N / mm ²	> 70	EN ISO 527-3
Modulo elastico TD	N / mm ²	> 80	EN ISO 527-3
Resistenza alla lacerazione MD Tear resistance	N	> 600	ISO 6383 – 2
Resistenza alla lacerazione TD Tear resistance	N	> 600	ISO 6383 2
Resistenza alla penetrazione Penetration resistance			
Forza Force	N	> 22	ASTM D4649-87
Allungamento Elongation	mm	> 45	ASTM D4649 87
Prestiro garantito	%	100	-
Prestiro massimo	%	120	-
Appiccicosità	N	> 2,8	ASTM D 5458-95

AVVERTENZE

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.