

FILM ESTENSIBILE MINI ROLL

- Film estensibile manuale in LLDPE, derivante da processo di coestrusione a tre strati.
- *LLPDE hand stretch film*

| | VALORE / Result | TEST | TOLLERANZE / Tolerances |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| POLIMERO <i>Polymer</i> | LLDPE | - | - |
| ALTEZZA <i>Height</i> | mm. 100 / 125 | - | ± 2% |
| SPESSORE <i>Thickness</i> | 23μ | - | ± 1μ |
| COLORE <i>Colour</i> | TRASPARENTE | - | - |
| CARICO A ROTTURA <i>Tensile strenght</i> | MD → 30N / mm ² | ASTM D 882 | ± 10% |
| | TD → 20N / mm ² | ASTM D 882 | |
| CARICO DI SNERVAMENTO <i>Yield strenght</i> | MD → 7,1N / mm ² | ASTM D 882 | ± 10% |
| | TD → 7,0N / mm ² | ASTM D 882 | |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i> | MD → 470% | ASTM D 882 | ± 10% |
| | TD → 730% | ASTM D 882 | |
| RESISTENZA ALL'URTO <i>Dart test</i> | 65 g | ASTM D 1709 | ± 10% |

I valori indicati risultano da una media di analisi su campione pari a 23μ, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

AVVERTENZE

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.