SCHEDA TECNICA

GL877 LASER

010

Metodo di misura A.F.E.R.A.=Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs

Applicazioni

Pellicola autoadesiva destinata alla protezione temporanea delle seguenti superfici: acciaio inossidabile, alluminio, metalli preverniciati matti, profili o lastre di PVC, buon comportamento nel taglio laser. Si raccomanda di effettuare il Taglio 24 ore dopo l'applicazione. La pellicola non è destinata alla protezione contro la corrosione, l'umidità o i prodotti chimici. Non idonea per la protezione di ottone, rame e leghe contenenti rame. La pellicola ha una garanzia di sei mesi dalla data del ricevimento. La pellicola deve essere stoccata nel suo imballaggio di origine in un locale temperato tra 15°C e 25°C, qualora la temperatura di stoccaggio fosse diversa, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi.

Tipo di Supporto

Poliolefine

Spessore Medio (AFERA 4006) +-10% micron

100

Colore

Bianco/Nero Laser

Tipo di Adesivo

Latex

Adesività su Acciaio (AFERA 4001) +-10% cN/cm

140

Carico di Rottura Longitudinale (4004) daN/cm

>1,5

Carico di Rottura Trasversale (4004) daN/cm

>1,2

Allungamento Max Longitudinale (4005) %

>200

Allungamento Max Trasversale (4005) %

>500

Consigli per l'Utilizzo

Il tubo in cartone dove è avvolto il prodotto ha un diametro interno di 76mm (3"). Il film deve essere applicato con un tensionamento non superiore a 0,5%.

Avvertenze

L'utilizzatore dovrà necessariamente effettuare delle prove complete di compatibilità sulla superficie da proteggere prima dell'utilizzo definitivo del prodotto. I valori sopra riportati sono risultati medi di prove di laboratorio, che non devono però essere considerati come delle specifiche del prodotto. AL.CA S.r.l. non può in nessun caso essere tenuta responsabile di un impiego difettoso dei propri prodotti e della relativa applicazione. La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti venduti e verificati essere difettosi ed esclude ogni altra indennità, altri danni o interessi.