

Scheda Tecnica

PVC FR tape

N. Prodotto: G1319R

Proprietà	Unità	Valore	Metodo Test
Spessore totale	mm	0.13±0.01	GB7125-1999
Spessore supporto	mm	0.115±0.005	GB7125-1999
Spessore colla	mm	0.015±0.005	GB7125-1999
Maglia	—	—	—
Adesivo	—	Gomma	Nessun residuo
Colore	—	—	—
Coesione	Hours/1kg	—	—
Allungamento	%	≥160	GB7753-1987
Adesione	N/cm	≥1.6	GB2792-1998
Resistenza alla trazione	N/cm	≥18	GB7753-1987
Tack	#	—	—
Svolgimento forza	N/cm	—	—
Infiammabilità	S	≤3	UL510
Temperatura d'applicazione	°C	≥-20	—
Ripartizione della tensione	KV	6.8	—
Resistenza al calore	°C/min	-12~80	—
Temperatura di stoccaggio	°C	Normale temp. ambiente	—
Piombo contenuto	PPM	—	—
Durata	Mesi	18	—
Capacità formazione schiuma	—	—	—
Conformità ROHS	—	—	—

Osservazioni:

- 1 I dati riportati sono tipici e soggetti a variazioni con preavviso.
- 2 Tolleranza: spessore +/- 5%, larghezza +/- 1 mm, lunghezza +/- 10%
- 3 I prodotti vanno stoccati a temperatura ambiente e tenuti lontano da fonti di umidità e calore.
- 4 È indispensabile, come tutti i nastri sensibili alla pressione, che la superficie sulla quale il nastro è applicato deve essere pulita, asciutta, priva di grasso e olio
- 5 Gli utenti dovranno effettuare delle prove dirette per assicurarsi che il prodotto risponda alle esigenze desiderate.

Avvertenze:

AL·CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL·CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica.